

Baumit GranoporTop

Hazır Dekoratif Kaplama



- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- ETAG 004 ile uyumlu

Ürün

Akrilik esaslı, likit formda, macunsu kıvamda, çizgi ve tane dokulu, cephelerde koruma ve dekoratif amaçla kullanılan hazır dekoratif kaplamadır. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri bileşeni olup, ETAG 004'e göre test edilmiştir.

İçerik

Organik bağlayıcılar, mineral dolgu maddeleri, renk pigmentleri, lifler, katkı maddeleri, su.

Özellikler

Hava koşullarına dayanıklı, iyi derecede su buharı geçirgen, su itici ve kolay uygulanabilir özellikte ve mekanik gerilmelere karşı yüksek dayanıma sahiptir. Çimento esaslı kaplamalara göre daha uzun ömürlüdür. Baumit Life renk sisteminden seçilecek renk tonunda kendinden renkli olarak üretilebilir.

Teknik Özellikler

Tane Büyüklüğü:	S4 (>1500 mikron)
Kuru Film Kalınlığı:	E5 (>400 mikron)
Su Buharı Aktarım Hızı:	V2 (>15; ≤ 150 g/m ² d)
Su Aktarım Hızı:	W2 (>0,1; ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5})
Çatlak Örtme Özelliği:	A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği:	C0
Renk:	Life 2-9
Yangın Sınıfı	A2-s1,d0 (EN 13501-1+A1:2009)
Referans Standart:	TS 7847

	GranoporTop 1,5 K	GranoporTop 2 K	GranoporTop 3 K	GranoporTop 2 R	GranoporTop 3 R
Doku	Tane Doku	Tane Doku	Tane Doku	Çizgi Doku	Çizgi Doku
Maksimum Tane Boyutu (mm)	1,5	2	3	2	3
Tüketim (kg/m ²) Yaklaşık	2,5	3,3	4,2	2,7	3,8

Ambalaj

25 kg kova | 1 palet 24 kova = 600 kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay depolanabilir.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda dış cephelerde kullanıma uygundur. Isı yalıtım sistemleri, eski ve yeni mineral sıvalar, beton, organik bağlayıcılı sıvalar üzerinde koruma ve dekoratif amaçlı son kat olarak uygulanabilir.

Uygun Yüzeyler

- Isı yalıtım sistemleri
- Kireç-çimento sıvalar
- Beton
- Taşıyıcı mineral, silikat, dispersiyon boya ve sıvalar
- Organik bağlayıcılı sıvalar (ör. Baumit PowerFlex)

Uygun Olmayan Yüzeyler

- Taze kireç esaslı sıvalar
- Plastikler ve reçineler
- Boya ve yağlı filmler
- Tutkal ve kireç boyalar
- Ahşap ve metal yüzeyler

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

- Tozuyan veya ufalanan yüzeyleri EasyPrimer ile sabitleyin
- Beton üzerindeki kalıp yağı kalıntılarını sıcak buhar veya özel kalıp yağı sökücü ile mekanik olarak temizleyin
- Kirli yüzeyleri temizleyin, yosun ve/veya mantar oluşmuş yüzeyleri uygun bir malzeme ile temizleyin (örn. Baumit FungoFluid)
- Tutunma problemi olan ve deforme olmuş boya ve kaplamaları yüzeyden temizleyin
- Hasarlı veya çatlak mineral yüzeylere uygun bir sıva ile tadilat yapın (ör. Baumit ProContact), gerekli olan durumlarda gerilimi minimize etmek için Baumit StarTex donatı filesi ile güçlendirin



Baumit GranoporTop

Hazır Dekoratif Kaplama

Alt yüzeyin emiciliğini dengelemek, homojen bir doku ve renk tonu elde edebilmek için yukarıda belirtilen ön işlemlere ek olarak, tüm yüzeyler her zaman Baumit UniPrimer ile astarlanmalıdır (en az 24 saat öncesinde). Baumit PowerFlex uygulanmış yüzeylerde astar uygulamasına gerek yoktur.

Baumit GranoporTop, uygulamadan önce bir karıştırıcı ile, homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Gerek olması durumunda en fazla % 1 oranında temiz su eklenerek kıvam ayarlanabilir. Baumit GranoporTop çelik mala yardımı ile duvara uygulanmalıdır. Ürünün maksimum tane boyutuna ulaşana dek, fazla malzeme duvardan sıyrılarak alınmalıdır. Bu sayede ürün sarfiyatı ideal değerlerde olacak ve istenilen doku elde edilecektir.

Sıyırma işleminden sonra plastik mala kullanarak, tane doku elde etmek için dairesel hareketler, çizgi doku elde etmek için yatay veya dikey hareketler, dairesel çizgi doku elde etmek için dairesel hareketler ile desen verilir. Duvara malzeme çekildikten ve sıyıldıktan sonra desen verme aşamasına geçmeden önce çok uzun süre beklenmemesine dikkat edilmelidir. Tane ve çizgi doku desenlerinin en iyi şekilde elde edilebilmesi için plastik mala sık sık temizlenmeli, üzerinde malzeme kalmamasına özen gösterilmelidir.

Doğru renk geçişleri elde edilebilmesi ve ek yerleri oluşmaması için, malzeme kurumadan kesintisiz uygulama yapılması gerekmektedir. Geniş cephelerde yapılan uygulamalarda veya iş paydoslarında, yüzeyin kağıt bantlar ile bölünerek uygulama yapılması tavsiye edilir. Baumit GranoporTop henüz ıslakken, kağıt bantlar dikkatlice yüzeyden alınmalıdır.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5 ° C ile + 35 ° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurumasına neden olabilir

Uyarılar ve Önlemler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 ° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.
- Baumit GranoporTop başka bir kaplamadan önce en az 48 saat bekletilmelidir (20 ° C sıcaklık ve % 60 bağıl nem esas alınarak).

Baumit cephe sıvalarında kullanılan kumlar doğal ürünlerdir. Bu sebeple biraz daha koyu taneler olarak gözlemlenebilirler. Bu kesinlikle bir kalite kusuru değil, Baumit cephe sıvalarının hammaddelerinin doğal karakterini ve doğal özelliklerini kanıtlayan hafif görsel farklılıklardır.

Aynı renk tonu ancak aynı şarj numaralı ürünlerde garanti edilebilir. Farklı şarj numarası veya üretim tarihine sahip ürünler arasında ton farkı olabilir. Farklı şarj numaralı veya üretim tarihli ürünlerin bir arada kullanılacak olması durumunda, tüm miktar ayrı bir yerde karıştırılarak uygulanmalıdır. Baumit GranoporTop orjinal renk tonuna tamamen kuruduktan sonra ulaşır.

Baumit GranoporTop, yosun ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlayan temel donanımına sahiptir. Bu donanım önleyici ve geciktirici bir etki sağlar. Kritik çevresel koşullara sahip alanlar için (örn. Ortalamanın üzerinde neme maruz kalma, yağış, suya yakınlık, yeşil alan, orman kenarı konumu, yeşil ve ağaç nüfusu, eve yakın bitki örtüsü vb.) ekstra önlemlerle güçlendirmenizi öneririz. Kalıcı bir yosun ve/veya mantar koruması garanti edilemez.

Uygulama yapılacak yüzeylerin etrafındaki alanların (cam, seramik, lake, klinker, doğal taş ve metaller) üzeri kapatılmalıdır. Ürünün sıçradığı yerler ve kullanılan el aletleri siva kurumadan ve sertleşmeden bol su ile temizlenmelidir.

- Farklı şarj numarası veya üretim tarihine sahip ürünler arasında ton farkı olabilir. Proje boyunca kullanılacak ürün miktarının doğru belirlenmesi ve tek seferde sipariş edilmesi olası renk tonu farklılıklarının önüne geçecektir.

